

Solventborne**製品名****ACRYDIC AU-7005****製品説明**

ACRYDIC AU-7005 は溶剤系イソシアネート硬化型アクリル樹脂です。耐薬品性や各種金属基材への密着性に優れており、自動車内装用トップコートに適しております。

用途

自動車内装用塗料
プラスチック用塗料
金属用塗料
自動二輪車用塗料

特徴

各種金属への密着性
耐薬品性
耐サンスクリーン性
BTX フリー

性状値

ACRYDIC AU-7005	
外観	透明溶液
不揮発分 (%)	54.0 - 56.0
粘度 (ガードナー 25℃)	V - Z1
色数 (ガードナー)	1 max.
酸価 (mgKOH/g 溶液)	4.0 - 7.0
水酸基価 (mgKOH/g、溶液)	32.5 - 38.5
溶剤	酢酸ブチル/メトキシプロピルアセテート/MEK

保管条件

室温 15-40℃以下で、乾燥した換気の良い場所で保管すること。

取扱い上の注意

ACRYDIC AU-7005 の SDS をご参照ください。使用予定国・地域における化学物質法規制への対応状況に関しましては、弊社営業担当者にお問合せください。

210611

本資料は、弊社内試験及び信頼し得ると思われるデータによるものでありますが、御参考までに掲げた一例に過ぎません。需要家各位におかれては充分御検討の上御利用下さいようお願い致します。

DIC Corporation詳細情報は HP をご覧ください: <https://www.dic-global.com/ja/products/coating.html>