

Solventborne**製品名****ACRYDIC FZ-521****製品説明**

ACRYDIC FZ-521 はエポキシシラン硬化剤で、溶剤系湿気硬化型シリコンアクリル樹脂と共に使用されます。高硬度で木工やプラスチック用塗料に適しております。

用途

木工用塗料
プラスチック用塗料

特徴

硬度
BTX フリー

性状値

	ACRYDIC FZ-521
外観	透明溶液
不揮発分 (%)	59.0 - 61.0
色数 (ガードナー)	1 max.
溶剤	イソプロピルアルコール

保管条件

室温 25℃以下で、乾燥した換気の良い場所で保管すること。

取扱い上の注意

ACRYDIC FZ-521 の SDS をご参照ください。使用予定国・地域における化学物質法規制への対応状況に関しましては、弊社営業担当者にお問合せください。

210611

本資料は、弊社内試験及び信頼し得ると思われるデータによるものでありますが、御参考までに掲げた一例に過ぎません。需要家各位におかれては充分御検討の上御利用下さいようお願い致します。

DIC Corporation詳細情報は HP をご覧ください: <https://www.dic-global.com/ja/products/coating.html>