

Solventborne**产品名称****ACRYDIC 56-1155****产品描述**

ACRYDIC 56-1155 是一种用于 1K 漆膜的溶剂型热塑性丙烯酸树脂。ACRYDIC 56-1155 对塑胶部件有优异的附着性，具有干燥性好，与 CAB、硝化棉相容性好，耐醇性好、耐增塑剂迁移性等特点。推荐用于消费类电子产品、家用产品、汽车塑胶零件。

用途

消费类电子产品
家用产品
汽车塑胶基材等部件
摩托车面漆

主要特点

附着性
干燥性
与 CAB、硝化棉相容性
耐醇性
耐增塑剂迁移
高光泽
硬度

性状值

	ACRYDIC 56-1155
外观	透明液体
固含量 (%)	44.0 - 46.0
粘度 (加德纳, 25°C)	Y - Z2
色数 (加德纳)	1.0 max.
溶液酸值 (mgKOH/g)	1.0 max.
溶剂	甲苯, 乙酸丁酯, 异丁醇

储存注意事项

请存放于 25°C 以下阴凉、干燥、通风良好的地方。

安全相关数据

请参阅 ACRYDIC 56-1155 的 SDS。请与我们的销售人员确认目标国家的化学品监管状况。

220127

本资料具有相当的可信性，但是仅限于参考。因此请在充分实验的基础上使用。

DIC Corporation

有关详细信息，请参阅：<https://www.dic.com.cn/cn/products/coating.html>