

**Solventborne****製品名****ACRYDIC A-141****製品説明**

ACRYDIC A-141 は酸化重合型溶剤系アクリル樹脂で、金属ドライヤーと共に使用されます。従来のアルキド樹脂やアクリル化アルキド樹脂の欠点である乾燥性を補いながら、光沢、肉持感、硬度、耐ガソリン性も優れており、金属用塗料に適しております。

**用途**

建築用塗料  
一般工業用塗料

**特徴**

乾燥性  
高光沢  
硬度  
耐ガソリン性  
1 液架橋  
耐黄変性  
肉持ち感

**性状値**

ACRYDIC A-141	
外観	透明溶液
不揮発分 (%)	49.0 - 51.0
粘度 (ガードナー 25℃)	V - Z
色数 (ガードナー)	2.0 max.
酸価 (mgKOH/g 溶液)	1.0 - 3.0
溶剤	キシレン

**保管条件**

室温 25℃以下で、乾燥した換気の良い場所で保管すること。

**取扱い上の注意**

ACRYDIC A-141 の SDS をご参照ください。使用予定国・地域における化学物質法規制への対応状況に関しましては、弊社営業担当者にお問合せください。

220322

本資料は、弊社内試験及び信頼し得るデータによるものでありますが、御参考までに掲げた一例に過ぎません。需要家各位におかれては充分御検討の上御利用下さいようお願い致します。

**DIC Corporation**詳細情報は HP をご覧ください: <https://www.dic-global.com/ja/products/coating.html>