

Solventborne**製品名****ACRYDIC SLG-41-60****製品説明**

ACRYDIC SLG-41-60 は 水酸基含有溶剤系アクリルラッカーです。メラミン樹脂、又はイソシアネート硬化剤と共に使用されます。様々な基材への密着性に優れ、防食用塗料に適しております。

用途

DTM 塗料用
金属用プライマー

特徴

金属密着性（亜鉛メッキ、アロイ、アルミニウム、ステンレス鋼他）
高光沢
耐薬品性
硝化綿との相溶性

性状値

	ACRYDIC SLG-41-60
外観	透明液体
不揮発分 (%)	59.0 - 61.0
粘度 (ガードナー 25℃)	Z - Z4
色数 (ガードナー)	1 max.
酸価 (mgKOH/g 溶液)	2.0 - 5.0
水酸基価 (mgKOH/g 固形)	約 60
比重 (25℃)	0.98 - 1.00
溶剤	キシレン、ノルマルブタノール

保管条件

室温 40℃以下で、乾燥した換気の良い場所で保管すること。

取扱い上の注意

ACRYDIC SLG-41-60 の SDS をご参照ください。使用予定国・地域における化学物質法規制への対応状況に関しましては、弊社営業担当者にお問合せください。

210610

本資料は、弊社内試験及び信頼し得ると思われるデータによるものでありますが、御参考までに掲げた一例に過ぎません。
需要家各位におかれては充分御検討の上御利用下さいませようお願い致します。

DIC Corporation詳細情報は HP をご覧ください: <https://www.dic-global.com/ja/products/coating.html>