

Solventborne

製品名

ACRYDIC WNL-379

製品説明

ACRYDIC WNL-379 は溶剤系アクリルラッカーです。耐薬品性に優れ、自動車内装用塗料に適しております。

用途

自動車内装用塗料
家電用塗料
自動二輪車用塗料

特徴

耐薬品性
アルミ配向性
ABS、PC（ポリカーボネート）、PC/ABS などのプラスチックへの密着性
BTX フリー

性状値

ACRYDIC WNL-379	
外観	透明溶液
不揮発分 (%)	39.0 - 41.0
粘度 (ガードナー 25℃)	P - W
色数 (ガードナー)	1 max.
酸価 (mgKOH/g 溶液)	0.5 - 2.0
溶剤	MIBK / イソブタノール / 酢酸エチル

保管条件

室温 15-40℃で、換気の良い涼しい場所で施錠して保管すること。

取扱い上の注意

ACRYDIC WNL-379 の SDS をご参照ください。使用予定国・地域における化学物質法規制への対応状況に関しましては、弊社営業担当者にお問合せください。

220527

本資料は、弊社内試験及び信頼し得られるデータによるものでありますが、御参考までに掲げた一例に過ぎません。需要家各位におかれては充分御検討の上御利用下さいませようお願い致します。

DIC Corporation詳細情報は HP をご覧ください: <https://www.dic-global.com/ja/products/coating.html>