

Solventborne**製品名****ALUKIDIR EZ-5009-60-PR****製品説明**

ALUKIDIR EZ-5009-60-PR は 溶剤系ウレタン変性アルキド樹脂。乾燥性やリコート性に優れており、産業機械用塗料に適しております。

用途

重機用塗料
金属用塗料

特徴

乾燥性
リコート性

性状値

	ALUKIDIR EZ-5009-60-PR
外観	透明溶液
不揮発分 (%)	59.0 - 61.0
粘度 (ガードナー 25℃)	Y - Z1
色数 (ガードナー)	13 max.
酸価 (mgKOH/g 固形分)	1.3 - 2.7
油種	大豆油、米糠油
油長 (%)	50
溶剤	ミネラルスピリット、イソブタノール

保管条件

室温 25℃以下で、乾燥した換気の良い場所で保管すること。

取扱い上の注意

ALUKIDIR EZ-5009-60-PR の SDS をご参照ください。使用予定国・地域における化学物質法規制への対応状況に関しましては、弊社営業担当者にお問合せください。

210611

本資料は、弊社内試験及び信頼し得ると思われるデーターによるものでありますが、御参考までに掲げた一例に過ぎません。需要家各位におかれては充分御検討の上御利用下さいませようお願い致します。

DIC Corporation詳細情報は HP をご覧ください: <https://www.dic-global.com/ja/products/coating.html>