

Solventborne **High solids**

製品名

ALUKIDIR P-470-70

製品説明

ALUKIDIR P-470-70 は溶剤系長油アルキド樹脂で、金属ドライヤーと共に使用されます。耐候性に優れており、建築、構造物の鉄部または木工部用の調合ペイントに適しております。

用途

建築、構造物用、調合ペイント
防食用塗料

特徴

作業性
耐黄変性
耐候性

性状値

ALUKIDIR P-470-70	
外観	透明溶液
不揮発分 (%)	69.0 - 71.0
粘度 (ガードナー 25℃)	Z1 - Z2
色数 (ガードナー)	8 max.
酸価 (mgKOH/g 溶液)	5 max.
油種	大豆油
油長	65
溶剤	ミネラルスピリット

保管条件

室温 25℃以下で、乾燥した換気の良い場所で保管すること。

取扱い上の注意

ALUKIDIR P-470-70 の SDS をご参照ください。使用予定国・地域における化学物質法規制への対応状況に関しましては、弊社営業担当者にお問合せください。

210611

本資料は、弊社内試験及び信頼し得ると思われるデータによるものでありますが、御参考までに掲げた一例に過ぎません。需要家各位におかれては充分御検討の上御利用下さいようお願い致します。

DIC Corporation詳細情報は HP をご覧ください: <https://www.dic-global.com/ja/products/coating.html>