

**Solventborne**

## 产品名称

**ALUKIDIR M-2168-50**

## 产品描述

ALUKIDIR M-2168-50 是一种溶剂型酚醛改性中油醇酸树脂，与金属羧酸盐干燥剂一起用于风干涂料。  
ALUKIDIR M-2168-50 具有优异的快干性，耐腐蚀性。推荐用于金属底漆。

## 用途

金属底漆

## 主要特点

快干性  
硬度  
耐腐蚀性  
耐热性  
重涂性

## 性状值

	ALUKIDIR M-2168-50
外观	透明液体
固含量 (%)	49.0 -51.0
粘度 (加德纳 25°C)	W - Y
色数 (加德纳)	10 max.
溶液酸值 (mgKOH/g)	10.0 - 17.0
油的类型	亚麻油, 桐油
油度 (%)	31
溶剂	二甲苯

## 储存注意事项

请存放于 25°C 以下阴凉、干燥、通风良好的地方。

## 安全相关数据

请参阅 ALUKIDIR M-2168-50 的 SDS。请与我们的销售人员确认目标国家的化学品监管状况。

220127

本资料具有相当的可信性，但是仅限于参考。因此请在充分实验的基础上使用。

**DIC Corporation**

有关详细信息，请参阅：<https://www.dic.com.cn/cn/products/coating.html>