

Solventborne**製品名****ALUKIDIR WJB-287****製品説明**

ALUKIDIR WJB-287 は常温乾燥型溶剤系中油アルキド樹脂で、金属ドライヤーと共に使用されます。乾燥性や耐汚染性に優れており、建築用塗料に適しております。

用途

建築用塗料
構造物塗料

特徴

乾燥性
耐汚染性

性状値

ALUKIDIR WJB-287	
外観	透明溶液
不揮発分 (%)	51.0 - 53.0
粘度 (ガードナー 25℃)	U - W
色数 (ガードナー)	3 max.
酸価 (mgKOH/g 溶液)	3.0 - 6.0
油種	大豆油
油長 (%)	40
溶剤	トルエン、キシレン、ノルマルブタノール、メタノール

保管条件

室温 25℃以下で、乾燥した換気の良い場所で保管すること。

取扱い上の注意

ALUKIDIR WJB-287 の SDS をご参照ください。使用予定国・地域における化学物質法規制への対応状況に関しましては、弊社営業担当者にお問合せください。

210322

本資料は、弊社内試験及び信頼し得ると思われるデータによるものでありますが、御参考までに掲げた一例に過ぎません。需要家各位におかれては充分御検討の上御利用下さいようお願い致します。

DIC Corporation詳細情報は HP をご覧ください: <https://www.dic-global.com/ja/products/coating.html>