

**Solventborne** **High solids**

## 製品名

# BECKOLITE GS-15

## 製品説明

BECKOLITE GS-15 はメラミン焼付型溶剤系飽和ポリエステル樹脂です。柔軟性や機械的性質に優れており、PCM（プレコートメタル）塗料や製缶用塗料のトップコート、プライマー及びバックコートに適しております。

## 用途

電気製品や家電向けプレコートメタル塗料のバックコート、プライマー及びトップコート  
製缶用塗料  
建築用途向けプレコートメタル塗料のバックコート及びプライマー

## 特徴

柔軟性  
スズフリー  
機械的性質

## 性状値

	BECKOLITE GS-15
外観	透明溶液
不揮発分 (%)	65.0 - 67.0
粘度 (ガードナー 25℃)	(Z2 - Z3) - (Z4 - Z5)
粘度 (mPa s 25℃)	3000 - 8500
色数 (ガードナー)	4 max.
酸価 (mgKOH/g 溶液)	2.5 - 4.5
水酸基価 (mgKOH/g 固形)	約 20
溶剤	ソルベツソ 100 / メトキシプロピルアセテート (90/10)

## 保管条件

室温 40℃以下で、乾燥した換気の良い場所で保管すること。

## 取扱い上の注意

BECKOLITE GS-15 の SDS をご参照ください。使用予定国・地域における化学物質法規制への対応状況に関しましては、弊社営業担当者にお問合せください。

210610

本資料は、弊社内試験及び信頼し得ると思われるデータによるものでありますが、御参考までに掲げた一例に過ぎません。需要家各位におかれては充分御検討の上御利用下さいませようお願い致します。

**DIC Corporation**

詳細情報は HP をご覧ください: <https://www.dic-global.com/ja/products/coating.html>