

Waterborne**製品名****BURNOCK WE-308****製品説明**

BURNOCK WE-308 はイソシアネート硬化型アクリルエマルジョンです。高硬度で研磨性に優れており、床用や木工用塗料に適しております。

用途

床用、木工用塗料

特徴

硬度
高外観
耐摩耗性
乾燥性

性状値

	BURNOCK WE-308
外観	乳白色液体
不揮発分 (%)	44.0 - 46.0
粘度 (mPa s 25℃)	10 - 1000
水酸基価 (mgKOH/g, 固形分)	80
pH	7.0 - 9.0
MFFT (℃)	> 55
溶剤	水

保管条件

室温 25℃以下で、乾燥した換気の良い場所で保管すること。

取扱い上の注意

BURNOCK WE-308 の SDS をご参照ください。使用予定国・地域における化学物質法規制への対応状況に関しましては、弊社営業担当者にお問合せください。

210611

本資料は、弊社内試験及び信頼し得ると思われるデータによるものでありますが、御参考までに掲げた一例に過ぎません。需要家各位におかれては充分御検討の上御利用下さいようお願い致します。

DIC Corporation詳細情報は HP をご覧ください: <https://www.dic-global.com/ja/products/coating.html>