

Non-solvent**製品名****BURNOCK D-161****製品説明**

BURNOCK D-161は無溶剤タイプのイソシアネート硬化型アルキド樹脂です。可撓性や耐薬品性に優れており、木工用トップコートに適しております。

用途

木工トップコート
自動車内装用

特徴

柔軟性
耐薬品性
無溶剤

性状値

BURNOCK D-161	
外観	透明液体
不揮発分 (%)	100
粘度 (ガードナー)	Z5 - Z8
色数 (ガードナー)	2 max.
酸価 (mgKOH/g、溶液)	4.5 max.
水酸基価 (mgKOH/g、溶液)	155.0 - 180.0

保管条件

室温 25℃以下で、乾燥した換気の良い場所で保管すること。

取扱い上の注意

BURNOCK D-161のSDSをご参照ください。使用予定国・地域における化学物質法規制への対応状況に関しましては、弊社営業担当者にお問合せください。

220322

本資料は、弊社内試験及び信頼し得ると思われるデータによるものでありますが、御参考までに掲げた一例に過ぎません。需要家各位におかれては充分御検討の上御利用下さいませようお願い致します。

DIC Corporation詳細情報は HP をご覧ください: <https://www.dic-global.com/ja/products/coating.html>