

Solventborne **High solids**

製品名

BURNOCK EQD-1097

製品説明

BURNOCK EQD-1097 はハイソリッドタイプのイソシアネート硬化型溶剤系ポリエステル樹脂です。高光沢で硬度と柔軟性のバランスに優れており、外装用塗料に適しております。

用途

航空機用塗料のプライマー
外装用塗料

特徴

ハイソリッド
各種溶剤への溶解性
乾燥性
高光沢
硬度と柔軟性を両立
耐スクイード性
耐スクラップ性
耐候性

性状値

BURNOCK EQD-1097	
外観	透明液体
不揮発分 (%)	76.0 - 80.0
粘度 (ガードナー 25℃)	V - Z
色数 (ガードナー)	2 max.
酸価 (mgKOH/g 溶液)	7.0 - 9.0
水酸基価 (mgKOH/g 固形分)	260 - 320
溶剤	アミルメチルケトン

保管条件

室温 25℃以下で、乾燥した換気の良い場所で保管すること。

取扱い上の注意

BURNOCK EQD-1097 の SDS をご参照ください。使用予定国・地域における化学物質法規制への対応状況に関しましては、弊社営業担当者にお問合せください。

220322

本資料は、弊社内試験及び信頼し得ると思われるデータによるものでありますが、御参考までに掲げた一例に過ぎません。需要家各位におかれては充分御検討の上御利用下さいませようお願い致します。

DIC Corporation詳細情報は HP をご覧ください: <https://www.dic-global.com/ja/products/coating.html>