

**Waterborne****製品名****BURNOCK WE-306****製品説明**

BURNOCK WE-306 はイソシアネート硬化型アクリルエマルジョンです。耐薬品性に優れ高光沢であり、木工用塗料に適しております。

**用途**

木工用塗料

**特徴**

高光沢  
耐薬品性

**性状値**

	BURNOCK WE-306
外観	乳白色液体
不揮発分 (%)	44.0 - 46.0
粘度 (mPa s 25°C)	100 - 1000
水酸基価 (mgKOH/g, 固形分)	約 100
pH	7.0 - 9.0
溶剤	水

**保管条件**

室温 25°C以下で、乾燥した換気の良い場所で保管すること。

**取扱い上の注意**

BURNOCK WE-306 の SDS をご参照ください。使用予定国・地域における化学物質法規制への対応状況に関しましては、弊社営業担当者にお問合せください。

220314

本資料は、弊社内試験及び信頼し得ると思われるデータによるものでありますが、御参考までに掲げた一例に過ぎません。需要家各位におかれては充分御検討の上御利用下さいませようお願い致します。

**DIC Corporation**詳細情報は HP をご覧ください: <https://www.dic-global.com/ja/products/coating.html>