

## Powder

## 製品名

## FINEDIC A-705

## 製品説明

FINEDIC A-705 は二塩基酸硬化型エポキシ基含有粉体アクリル樹脂です。耐候性に優れており、自動車外装部品等用途のクリアトップコートに適しております。

## 用途

クリアコート  
自動車アルミホイール  
屋外金属用塗料  
建築金属用塗料

## 特徴

耐候性

## 性状値

	FINEDIC A-705
外観	半透明粒子
不揮発分 (%)	99.8 min
色数 (ガードナー、60%キシレン溶液)	1 max.
エポキシ当量 (g/eq)	405 - 445
軟化点温度 (°C)	103 - 109
メルトインデックス (g/10min 125°C)	30 - 40
不溶性物質 (mg/g)	0.01 max.

## 保管条件

室温 25°C以下で、乾燥した換気の良い場所で保管すること。

## 取扱い上の注意

FINEDIC A-705 の SDS をご参照ください。使用予定国・地域における化学物質法規制への対応状況に関しましては、弊社営業担当者にお問合せください。

210607

本資料は、弊社内試験及び信頼し得ると思われるデータによるものでありますが、御参考までに掲げた一例に過ぎません。需要家各位におかれては充分御検討の上御利用下さいませようお願い致します。

DIC Corporation

詳細情報は HP をご覧ください: <https://www.dic-global.com/ja/products/coating.html>