

Solventborne **UV Curable**

製品名

LUXYDIR 17-806

製品説明

LUXYDIR 17-806 は溶剤系 UV 硬化型樹脂（ウレタンアクリレート）です。LUXYDIR 17-806 は硬度、プラスチックへの密着性、耐薬品性に優れており、PMMA、PC、ABS、不飽和ポリエステルなどのプラスチック基材に適しています。

用途

フィルムコーティング
自動車内装プラスチック部品
家電製品
電気製品

特徴

硬度
速硬性
耐摩耗性

性状値

	LUXYDIR 17-806
外観	透明溶液
不揮発分 (%)	78.0 - 82.0
粘度 (ガードナー 25℃)	H - L
色数 (ガードナー)	2 max.
溶剤	酢酸ブチル

保管条件

室温 25℃以下で、換気の良い涼しい場所で施錠して保管すること。

取扱い上の注意

LUXYDIR 17-806 の SDS をご参照ください。使用予定国・地域における化学物質法規制への対応状況に関しましては、弊社営業担当者にお問合せください。

210810

本資料は、弊社内試験及び信頼し得ると思われるデータによるものでありますが、御参考までに掲げた一例に過ぎません。需要家各位におかれては充分御検討の上御利用下さいようお願い致します。

DIC Corporation詳細情報は HP をご覧ください: <https://www.dic-global.com/ja/products/coating.html>