




## DAITAC® DSA900-ST

### ■ 构成



### ■ 特征

- ✓ 可以通过拉伸胶带进行再剥离(拆卸)。
- ✓ 粘合性优异。
- ✓ 不使用RoHS指令6物质。

### ■ 用途

- ✓ 固定玻璃板
- ✓ 大面积的加强板等刚性的固定

### ■ 物性

试验名	条件	被粘物	单位	DSA900-ST
厚度(厚度)	除离型纸	-	mm	0.9
180° 剥离粘合力	23°C, 1hr	SUS (hairline)	N/20mm	21
剪切保持力	70°C, 1kg	SUS (hairline)	hr	24<
可拆卸性	-	-	-	Good

### ■ 尺寸

最大宽幅：1000mm

标准长度：20米