

耐溶剂性PANDEX 330:性能与配方选择

产品特点

- 具有出色的耐化学性和耐溶剂性。
- 能够制备出低硬度的聚氨酯，并且具有极低的压缩永久变形率。

PANDEX		330	
粘度 @75°C	mPa·s	5000-10000	
固化剂		MOCA	TMP
硬度 ¹⁾		85±2	51±2
抗张强度	MPa	22	4
撕裂强度	kN/m	64	22
回弹弹性 ²⁾	%	18	6
25%压缩永久变形 22hr@70°C	%	22	3

1. JIS K 7312 A hardness, 2. ASTM D2632