

基于 MDI 的预聚物特性

MOCA-Free

产品特性

- 生产不含胺、不含TDI的聚氨酯材料，具有出色的机械强度。
- 提供具有高回弹弹性的聚氨酯材料。
- 通过选择不同的固化剂，可实现较宽的硬度范围。
- 与采用 MOCA 硬化工艺的聚氨酯相比，具有更好的耐久性。

PANDEX		RV-581	RV-G870	CPU-P130T	CPU-BE5
粘度 @70°C	mPa·s	5000-8000 @40°C	600-1200	1700-2000	1100-1700
固化剂		1,4BG	1,4BG	1,4BG	1,4BG
硬度 ¹⁾		91±2	94±2	91±2	90±2
抗张强度	MPa	38	40	41	46
回弹弹性 ²⁾	%	49	54	48	48

1. JIS K 7312 A hardness, 2. ASTM D2632

- 通过选用不同的固化剂，可以实现多种不同的硬度等级。