

高耐久性PANDEX RV-5295:性能与硬度范围

MOCA-Free

产品特点

生产出不含胺、不含TDI的高性能聚氨酯，具有出色的耐用性。
通过选择不同的固化剂，可实现硬度的灵活变化。

PANDEX		RV-5295		
粘度 @80°C	mPa·s	1500-2500		
固化剂		固化剂 A	固化剂 B	1,4BG
硬度 ¹⁾		85±2	90±2	95±2
抗张强度	MPa	26	31	29
回弹弹性 ²⁾	%	22	23	25

1. JIS K 7312 A hardness, 2. ASTM D2632

耐用性比较

