

高强度型基于TDI的预聚体

产品特点

- 提供具有优异机械性能、耐磨性和韧性的聚氨酯材料。
- 具有多种硬度等级可供选择。
- 具有良好的化学耐受性和抗油性。
- 与聚醚类聚氨酯相比，具有更出色的耐热性能。

PANDEX		361E	372E	380E	385L	390E	394E	356E
粘度 @80°C	mPa·s	4000-7000	3000-8000	1200-3000	1800-3800	1000-2500	1000-3000	800-1800
固化剂		MOCA	MOCA	MOCA	MOCA	MOCA	MOCA	MOCA
硬度 ¹⁾		58±2	68±2	82±2	86±2	90±2	94±2	96±2
抗张强度	MPa	32	37	46	45	46	41	44
回弹弹性 ²⁾	%	35	38	22	29	25	36	35

1. JIS K 7312 A hardness, 2. ASTM D2632

- 通过更换固化剂，还可以获得不含MOCA的配方。