

普通型基于TDI的预聚体

产品特点

- 出色的低温性能.
- 提供多种低硬度等级的产品可供选择.
- 卓越的可加工性（切削/加工性能）
- 低粘度可改善成型过程中的操作性能.

PANDEX		P-870	P-870HV	P-880	P-814	P-910	P895
粘度 @80°C	mPa·s	250-450	400-800	200-600	300-600	900-600	600-1200
固化剂		MOCA	MOCA	MOCA	MOCA	MOCA	MOCA
硬度 ¹⁾		71±2	69±2	80±2	89±2	91±2	93±2
抗张强度	MPa	10	11	18	20	23	25
回弹弹性 ²⁾	%	41	32	34	30	34	38

1. JIS K 7312 A hardness, 2. ASTM D2632

- 通过更换固化剂，还可以获得不含MOCA的配方。