

高强度型基于TDI的预聚体

产品特点

在高温高湿环境下具有出色的耐用性。

强大的回弹恢复能力。

出色的低温性能。

与普通类型相比，具有更高的耐磨性。

PANDEX/EPITHAN		PANDEX 4030	PANDEX 4050	PANDEX 4110	EPITHAN H454	EPITHAN H440
粘度@80°C	mPa·s	700-1000	400-800	500-900	500-1000	400-420
固化剂		MOCA	MOCA	MOCA	EPITHAN L-190M	EPITHAN L-190M
硬度 ¹⁾		91±2	93±2	95±2	96±2	98±2
抗张强度	MPa	30	33	38	35	46
回弹弹性 ²⁾	%	42	40	43	38	56

1. JIS K 7312 A hardness, 2. ASTM D2632

- 通过更换固化剂，还可以获得不含MOCA的配方。